

Planziegelmauerwerk – monolithische Außenwände

POROTON – Plan-T 10-30,0

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Planziegel-T 10 - 30,0 LHLzW 6-0,65, PLAN, AW, d=30,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Außenwand.</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 6</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,7 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-889</p> <p>Format : 10 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 30 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – monolithische Außenwände

POROTON – Plan-T 10-36,5

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Planziegel-T 10 - 36,5 LHLzW 8-0,65, PLAN, AW, d=36,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Außenwand.</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 8</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-889</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel : POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge : unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 36,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – einschalige Brandwand, verputzt

POROTON – Plan-T-10-30,0

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Planziegel-T 10 - 30,0 LHLzW 6-0,65, PLAN, AW, d=30,0</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der einschaligen Brandwand, beidseitig verputzt Wärmeleitwert : $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$ Rohdichteklasse: 0,65 Druckfestigkeitsklasse: 6 zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,7 \text{ MN/m}^2$ nach Zulassung: Z-17.1-889 Format : 10 DF Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt Wanddicke : 30 cm Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – einschalige Brandwand, verputzt

POROTON – Plan-T-10-36,5

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Planziegel-T 10 - 36,5 LHLzW 8-0,65, PLAN, AW, d=36,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der einschaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 8</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-889</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke : 36,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – Plan-T-10-30,0

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Planziegel-T 10 - 30,0 LHLzW 6-0,65, PLAN, AW, d=30,0</p> <p>Leichthochlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,10$ W/mK</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 6</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,7$ MN/m²</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-889</p> <p>Format : 10 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 30 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>

Planziegelmauerwerk – zweischalige Brandwand, verputzt

POROTON – Plan-T-10-36,5

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	... m ²	<p>POROTON-Planziegel-T 10 - 36,5 LHLzW 8-0,65, PLAN, AW, d=36,5</p> <p>Leichtlochziegel-Mauerwerk der zweischaligen Brandwand, beidseitig verputzt</p> <p>Wärmeleitwert : $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$</p> <p>Rohdichteklasse: 0,65</p> <p>Druckfestigkeitsklasse: 8</p> <p>zul. Mauerwerksdruckspannung: $\sigma_0 = 0,9 \text{ MN/m}^2$</p> <p>nach Zulassung: Z-17.1-889</p> <p>Format : 12 DF</p> <p>Mörtel: POROTON-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System)</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p> <p>Wanddicke je Schale: 36,5 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>